Технология
за лакиране с водни външни лакове на восъчна основа 3 в 1 „Milesi”

1. ***Импрегниране и оцветяване на материала с воден цветен импрегнатор на восъчна основа XHT6xx WAX серия.***
- Не се препоръчва разреждане с вода,
- Нанасяне посредством спрей и забърсване, четка, валяк, обливане,
- Препоръчва се забърсване на повърхноста след 5- 10 минути за уеднаквяване на цвета и обиране на останалия на повърхноста продукт. Времето варира в зависимост от околната температура,
- Не се препоръчва работа с продукта при температура под 10 градуса С,
- Задължително се разбърква преди работа,
- Ако се използва екзотична или смолиста дървесина, тя трябва да се почисти старателно,
- Върху твърда дървесина се нанасят 2 или три ръце,
- Разходна норма 80-100 гр./кв.м. за ръка,
- Изсъхва за около 60 мин.

2. *Междинно шлайфане след 4- 8 часа с шкурка № 320 или 400.*

3. ***Нанасяне на втора ръка воден лак на восъчна основа 3 в 1 XHT6xx WAX серия.***

4. *Междинно шлайфане след 4- 8 часа с шкурка № 320 или 400.*

5. ***Лакиране с безцветен воден лак за външна употреба XGC83xx серия или XGC6077***
- Нанасянето на поне един слой воден лак е задължително за детайли изложени на дъжд и слънце и препоръчително за останалите части.
- XGC83xx серия е воден лак за външни условия с 15, 30 и 60% гланц,
- XGC6077e воден лак за външни условия с 3% гланц, запазващ естествения вид на дървесината,
- Разработени на основата на нано технология, позволяват на дървото да диша, като контролират и регулират абсорбацията на остатъчната влажност,
- Характеризират се с висока покривност, тиксотропност и мекота на допир,
- Разрежда с вода до максимум 5%,
- Нанасяне със спрей, четка или валяк,
- Разходна норма при пръскане: 175 гр./кв.м.
- Разходна норма при работа с четка или валяк: 60-80 гр./кв.м.
- Не се препоръчва работа с продукта при температура под 10 градуса,
- Изсъхва за около 8 часа,

6. Обработените изделия се излагат на външни атмосферни условия 48 часа след нанасянето на последния слой.

Разходна норма: 3 в 1 WAX - 150- 200 гр. / 1 кв.м. (за 2 ръце)
Лак - 100- 175 гр. / 1 кв.м. (за 1 ръка)

Забележка: Разходната норма зависи от вида на материала и начина на нанасяне. Описания в техническите документи разход е за количество продукт останал върху лакираната повърхност след нанасянето на съответната ръка.

Приятна работа.
Благодарим Ви, че ни се доверихте.
Екипът на ЕДИД България!