Технология
за лакиране с водни външни пигментирани лакове /плътни бои/ „Milesi”

1. ***Импрегниране на дървесината с бял импрегнатор XHT100.***
- Допуска се разреждане с вода до 5%,
- Нанасяне посредством спрей, четка, валяк, потапяне, обливане,
- Не се препоръчва работа с продукта при температура под 10 градуса С,
- Задължително се разбърква преди работа,
- Ако се използва екзотична или смолиста дървесина, тя трябва да се почисти старателно,
- Върху твърда дървесина се нанасят 2 или три ръце импрегнатор,
- Разходна норма при работа с четка или валяк: 40-60 гр./кв.м. за ръка,
- Разходна норма при потапяне, обливане: 80-100 гр./кв.м. за ръка,
- Разходна норма при пръскане: 120-150 гр./кв.м. за ръка,
- Имрегнатора изсъхва за около 60 мин.

2. ***Нанасяне на една ръка изолант за смола YBA600***
- **YBA600** е двукомпонентен безцветен акрилен изолант,
- Препоръчва се при лакиране на дървесина богата на смоли и танини,
- Работната смес се формира като към изоланта **YBA600** се прибавят 40% катализатор **LNB99** и 25% разредител **LZC2**,
- Пример за работна смес – **1 л. LBA600 + 0.4 л. LNB99 + 0.25 л. LZC2,**
- Нанасяне посредством спрей или лакозаливна,
- Разходна норма - 100- 150 гр./кв.м.
- Изсъхва за около 60 минути.

3. Междинно шлайфане след 4 часа с шкурка № 220 - 240.

4. Грундиране с бял воден екстериорен грунд XBT6AA1
- *XBT6AA1* е иновативен бял воден екстериорен грунд с отлична изолационна способност,
- Разреждане с вода до 5 %,
- Нанасяне със спрей, четка или валяк,
- Не се препоръчва работа с продукта при температура под 10 градуса С,
- Разходна норма при пръскане- 200- 250 гр./кв.м.
- Разходна норма при нанасяне с четка или валяк- 80- 100 гр./кв.м.
- Изсъхва за около 4 часа.

5. ***Грундиране с воден бял екстериорен грунд XBT6AA1 – 2-ра ръка /препоръчително/***
- За добра устойчивост на външните атмосферни условия минималното количество грунд нанесено върху повърхността не трябва да е по- малко от 200-250 гр./кв.м.

6. *Междинно шлайфане след 4-12 часа с шкурка № 280 – 320.*
7. ***Лакиране с воден бял екстериорен лак JJT688x серия или с пигментирана водна екстериорна боя по RAL, NCS или друга тинтометрична система.***
- JJT688x серия е екстериорен бял воден лак с гланцност 15, 30 и 60%,
- Подходящ е за всякакви дървени детайли на открито: градински мебели, прозорци, ламперия, перголи, огради и др.
- Може да се използва за всякакъв вид дървесина,
- Характеризира се с добра тиксотропност и отлична гладкост,
- Разреждане с вода до максимум 5%,
- Не се препоръчва работа с продукта при температура под 10 градуса С,
- Нанасяне със спрей, четка или валяк,
- Разходна норма при пръскане: 175 гр./кв.м.
- Разходна норма при работа с четка или валяк: 60-80 гр./кв.м.
- Изсъхва за около 8 часа.

8. Нанасяне на втора ръка воден бял екстериорен лак JJT688x серия или пигментирана водна екстериорна боя по RAL, NCS или друга тинтометрична система /препоръчително/.
- За добра устойчивост на външните атмосферни условия минималното количество лак нанесено върху повърхността не трябва да е по- малко от 200-250 гр./кв.м.
9. Твърдостта се получава 72 часа след последната ръка.

Разходна норма:	***Импрегнатор***	***- 100-120 гр. / 1 кв.м. (за 1 ръка)***
	Изолант	***- 120-150 гр. / 1 кв.м. (за 1 ръка)***
	Грунд	***- 200-250 гр. / 1 кв.м. (за 2 ръце)***
	Лак	***- 200-250 гр. / 1 кв.м. (за 2 ръце)***

<u>Забележка:</u> Разходната норма зависи от вида на материала и начина на нанасяне. Описания в техническите документи разход е за количество продукт останал върху лакираната повърхност след нанасянето на съответната ръка.

Приятна работа.
Благодарим Ви, че ни се доверихте.
Екипът на ЕДИД България!

ЕДИД България ООД, Пловдив, ул. Рогошко шосе 7, info@edid-milesi.bg, 089 682 0700